

# Polyfilla Plastisk Træ

April 2023



## Produktbeskrivelse

Polyfilla Plastisk Træ anvendes til reparation og udfyldning af huller og sprækker i alle typer træ (op til 1cm). Kan også anvendes til MDF og HDF plader. Polyfilla Plastisk Træ fås i forskellige farver der kan blandes indbyrdes, så den ønskede træfarve kan opnås..

## Polyfilla Plastisk Træ kulører:

- Bøg
- Hvid
- Lys eg
- Mørk eg
- Mahogny
- Natur
- Teak

## Behandling

Overfladen skal være ren, tør og fedtfri. Løst materiale fjernes. Tuben æltes grundigt inden brug. Påfør Polyfilla Plastisk Træ med en spartel, direkte fra tuben. Glat efter med en ren spartel.

Bruges Polyfilla Plastisk Træ udendørs skal overfladen lakeres eller overmales min. 2 gange, efter endt tørretid. Anvendt værktøj rengøres straks efter brug med lunkent sæbevand.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af spartelmasse, maling, mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



## Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs og udendørs

**Vægtfylde:** 1,52-1,63 Kg/l

**Tørretid: v. 20°C/50% RF:** Slibetør/Overmalbar:  
Efter 3 timer

**Temperatur i luft/underlag:** Min +5c

**Luftfugtighed RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Værktøj:** Spartel

**Emballage str.:** 75g

**Rengøring af værktøj:** Sæbevand

**Opbevaring:** Frostfrit

**VOC (kat.A/a)** 30g/ Max 2g/l

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009