

Indendørs Reparation

September 2015



Produktbeskrivelse

Indendørs Reparation anvendes til reparation af mindre huller og revner. Indendørs Reparation anvendes til puds, beton, stuk, beton m.m. Indendørs Reparation må ikke anvendes på fugtige underlag. Indendørs Reparation er søm-, -borefast samt slib bar. Kan overmales efter 2 timer.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv. Løst materiale fjernes. Sømhoveder eller lignede skal behandles med Polyfilla Pletforsegler, for at undgå gennemslag af rust lign. Bland 1 del Vand og 2 del Indendørs Reparation.

Bland i ca. 1 min. Indtil der opnås en ensartet masse. Anvend en spatel til påføring af Indendørs Reparation. Glat overfladen efter i niveau med den omgivende overflade med en fugtig spatel. Hvis hullerne er dybere end 2 cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem hver påføring. Indendørs Reparation har en brugstid på 1 time (ved 20C) Vask hænder og værktøj i lunkent vand straks efter brug.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltre og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Tørretid v/23c 50%RF: 1-2 timer
Temperatur: Min + 5c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65%RF Optimalt)
Værktøj: Spatel
Farve: Hvid
mballage str.: 500g, 2kg, 5kg, og 10kg
Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Tørt og frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009